

CEMENTO GRIS MOCTEZUMA



CEMENTO GRIS MOCTEZUMA:
TABLA DE PROPORCIONES PARA LA MEZCLA PERFECTA

	Muros y pisos	Trabes castillos y dadas	Losas y zapatas	Columnas y losas especiales	Alta resistencia
con Grava de 3/4"	100 kg/cm ²	150 kg/cm ²	200 kg/cm ²	250 kg/cm ²	300 kg/cm ²
Para 1 m ³ hacerlo	5 veces	6 veces	7 veces	8 veces	9 veces
1 Saco de Cemento Portland CPC 30r de 50 Kg +					
Agua botes de 18 litros	2 ½	2	1 ¾	1 ½	1 ¼
Arena botes de 18 litros	7	5 ½	4 ½	3 ½	2 ½
Grava botes de 18 litros	8	6 ½	5 ½	5	4

* Resistencia a 28 días

NORMA DE FABRICACIÓN NMX -C -414 -ONNCCE.

Para comprar este producto llama al
(55) 55 32 32 03

ventas@ferrex.com.mx

www.materialesparaconstruccion.com.mx

