



ESTUCO ROCANTO

- *Fácil aplicación*
- *No se fisura*
- *Durable*
- *Para acabados liso y texturizado*
- *Mayor rendimiento*
- *Ayuda a repeler la humedad*





PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregar de 5.5 a 6.5 litros de agua por saco de Rocanto, mezclar dejar reposar 5 minutos y remezclar. Aplicar de inmediato después del mezclado. El espesor máximo recomendado es de 7 mm en dos capas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Limpia sin partes sueltas ni humedad
- Sin residuos de salitre
- Humedecer superficies de block a condición sin brillo.
- NO aplicarse en elementos que contengan líquido o material húmedo.

DATOS TÉCNICOS

Blancura:	88 a 90%L
Consistencia:	Polvo
Densidad aprox:	2.2 kg/l
Tiempo abierto:	25 a 30 min.
Temperatura del sustrato:	10°C mínimo/40°C máximo